

Des marques expertes
au service de votre quotidien



WATTS®

Jointes d'étanchéité




CLAPET STANDARD SIRIUS® POUR EAU CHAUDE ET FROIDE SANITAIRE, AIR, ACIDES NON OXYDANTS, OZONE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Densité : 1,17 g/cm³.
Dureté Shore A : 85 (+/- 5).
Allongement à la rupture : 250 %.
Résistance à la rupture : 14,7 MPa.
Normes et agréments : NF E29-139.

LIMITES D'UTILISATION*

Température maxi : 125°C.
Température mini : - 40°C.
Vapeur (eau, air) : 125°C.




COMPOSITION

Caoutchouc EPDM 85 sh.

QUALITÉS

- Excellente résistance à la compression.
- Bonne résistance au vieillissement.



Clapets pleins standards

10,5x4 (40) - 10,6x5 (40) - 11x5 (70) - 12x5 (50) - 13x6 (35)
14x7 (27) - 15x7 (25) - 16x7 (40) - 17x7 (40) - 18x7 (15)
20x7 (13) - 16x4 (35) - 10,6x5 (70) - 12,4x5 (50). Agrément ACS.



Code réf.	Désignation	Qté./coffret	Condit.
509900	Clapets pleins standards	550	1

N.B. : les valeurs indiquées sur cette page doivent être considérées comme des valeurs moyennes et peuvent être sujettes à modifications sans préavis.
Pour toute application particulière, consulter notre service technique.