

Silicone Sanitaire Standard



DESCRIPTION PRODUIT

TEKNIK Silicone Sanitaire Standard est un silicone mono composant de réticulation acide, traité fongicide, avec une haute flexibilité et une prise rapide. Canule comprise.

DOMAINES D'APPLICATION

- Joints d'étanchéité périphériques en locaux humides, cuisines...
- Joints d'étanchéité en salles de bains.
- Joints de calfeutrement en intérieurs exposés à l'humidité.
- Joints de finition intérieur.

PROPRIÉTÉS

- Translucide ou Blanc.
- Cartouche de 300 ml.
- Résistant aux moisissures.
- Forte adhérence, supports lisses et vitrifiés

CERTIFICATIONS C E

CE-marquage : EN 15651-2: G-CC EN 15561-3 ; type S classe S1

Bénéficie d'un classement sur les émissions de COV C



CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'application entre +5 ° C et +40 ° C. Idéalement la température d'application du mastic doit être de +20°C à +25°C. L'application à des températures inférieures à +5°C ne peut être effectuée que lorsque les surfaces connectées sont exemptes de condensation. Ne convient pas pour les aquariums et les applications immergées. Ne peut être peint.

PRÉCAUTION

Utiliser en zone parfaitement ventilée, éviter le contact avec la peau et les yeux. Tenir hors de portée des enfants. Les informations complémentaires sont disponibles sur la fiche de données de sécurité. Avant utilisation, il est préférable de lire la FDS et les précautions d'emploi du produit.

CONSEILS D'APPLICATION

Les surfaces doivent être exemptes de poussière, de particules détachées et d'huile. Les surfaces non poreuses doivent être nettoyées avec un solvant et un chiffon en coton propre et non pelucheux.

Coupez l'extrémité filetée de la cartouche et vissez la buse d'application. Coupez la buse de manière à créer une ouverture appropriée pour l'application. Placez la cartouche avec sa canule dans le pistolet et la remplir de mastic, en appuyant plusieurs fois sur la gâchette du pistolet.

Appliquez du mastic dans le joint en appuyant de façon répétée et uniforme sur la gâchette du pistolet et en faisant glisser doucement la buse le long du joint. Une fois le mastic appliqué, lisser dans les 10 minutes en pulvérisant un produit de lissage sur le joint et en serrant avec un lisseur TEKNIK par exemple, ce qui vous assurera une finition parfaite.

Attention à assurer une ventilation adéquate de la pièce.

NETTOYAGE

Le mastic non durci, les outils et les mains peuvent être nettoyés avec les lingettes nettoyantes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Base : Silicone Acetoxy

Consistance : Pâte thixotrope

Poids spécifique : 0,95 g/ml

Sec au touché (à 23°C; 50% R.H.) : 15 min

Formation de peau (à 23°C; 50% R.H.) : 20-30 min

Vitesse de prise : 2 mm/24 h

Reprise élastique (ISO 7389) : >70 %

Shore A, dureté (ISO 868) : 15

Température d'application : entre +5 to +40°C

Température de service : -40 à +150°C

Résistance à la rupture (ISO37) : 1,8 N/mm2

Allongement à la rupture : >500%

Fuage (ISO7390) : 0mm

Ces valeurs dépendent de l'environnement et sont fonction de facteurs comme la température, l'humidité et le type de supports. Le temps de réticulation sera étendu à basse température et augmentera suivant l'épaisseur du film

CONDITIONS DE STOCKAGE

Se conserve 18 mois en emballage fermé d'origine stocké au sec, protégé des UV et à une température entre +5°C et +30°C.

RÉFÉRENCES

307WY.3 SILICONE BLANC 300ML TEKNIK 004010

307X1.9 SILICONE TRANS 300ML TEKNIK 004003