

WATTS®

Quel joint pour quel usage ?

LE GUIDE





Compatibilité des joints

EPDM

Air comprimé	★★
Eau chaude (70 °C)	★★★
Eau bouillante	★★★
Vapeur basse pression	★★
Froid	★★★
Eau de mer	★★★
Eau glycolée	×
Acides faibles, lessive	★★★
Acides et bases forts	★★
Alcools	★★★
Huiles minérales froides	×
Huiles minérales chaudes	×
Huiles animales/végétales	★
Produits alimentaires	★★
Pétrole, fuel	×
Essence	★
Gaz	×
U.V.	★★★
Ozone	★★★

★★★ **Très bon**

★★ **Bon**

★ **Moyen**

× **Non adapté**

Toutes les valeurs indiquées dans ce guide doivent être considérées comme des valeurs moyennes et peuvent être sujettes à modifications sans préavis.

JOINT CAOUTCHOUC EPDM



EPDM Sirius®
pour eau chaude
et froide sanitaire

Caoutchouc souple pour usage général

LIMITES D'UTILISATION

- Température maxi. 120 °C
- Température en continu 90 °C
- Température mini. - 20 °C



QUALITÉS

- Excellente résistance au vieillissement
- Faible adhérence sur les métaux
- Bonne résistance au chaud et au froid
- Excellente résistance à l'ozone et à l'oxygène
- Bonne résistance à l'abrasion

