

Des marques expertes
au service de votre quotidien



WATTS®

Jointes d'étanchéité



FIBRE SIRIUS® POUR EAU FROIDE SANITAIRE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Densité : 1,30 g/cm³.
 Résistance à l'impact : >700 Kp/cm².
 Charge à la rupture longitudinale : 1930 N/15 mm.
 Ratio de charge : 0,6.
 Module élastique longitudinal : >700 Kp/cm².
 Module élastique transversal : >450 Kp/cm².
 Élongation longitudinale à la rupture : >7 %.
 Élongation transversale à la rupture : > 8 %.

LIMITES D'UTILISATION*

Température maxi : 70°C.
 Température mini : - 30°C.
 Pression : 10 bar.

*valeurs non associées



COMPOSITION

Matière cellulosique stratifiée mono-composant, vulcanisée par hydrolyse de la cellulose au moyen d'un acide (chlorure de zinc ou acide sulfurique), séchée et traitée afin d'obtenir un matériau homogène.

La vulcanisation confère à la fibre une excellente résistance à la compression et au cisaillement gage d'une bonne tenue dans le temps.

QUALITÉS

- Excellente résistance à la compression et à la friction.
- Bonne résistance au vieillissement et à la corrosion.
- Insensibilité à l'action des huiles et des graisses, des essences, des cires et des solvants.
- Imputrescible.
- Faible conductibilité thermique.
- Inertie chimique, non toxique.



Jointes fibre pour raccord

3/8" (120) - 1/2" (330) - 5/8" (70) - 3/4" (90) - 1" (30)
 1"1/4 (80) - 1"1/2 (40). Agrément ACS.



Code réf.	Désignation	Qté./coffret	Condit.
109900	Jointes fibre pour raccord	760	1

N.B. : les valeurs indiquées sur cette page doivent être considérées comme des valeurs moyennes et peuvent être sujettes à modifications sans préavis.
 Pour toute application particulière, consulter notre service technique.