

K-FLEX®

ACCESSOIRES



K-FLEX® ACCESSOIRES

► Une gamme complète : colles, rubans, couteaux...

K-FLEX® RUBANS ET COLLE ► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

▼ RUBANS ADHÉSIFS ▼

Temp. de mise en œuvre	De +10°C à +30°C
Stockage	Au frais mais hors gel (+10°C à +30°C) pendant 1 an maximum

▼ COLLE K-FLEX® ▼

▼ Pour K-FLEX® ST ▼

Mise en œuvre	Bien agiter et remuer avant emploi. Les surfaces à coller doivent être sèches, dégraissées et sans salissure. Ne pas appliquer sur des installations en service ou en plein soleil et à une température ambiante inférieure à 10°C. Appliquer au pinceau ou à la spatule pour les grandes surfaces. Répartir en fine couche régulière sur les deux surfaces à coller. Lorsque la colle ne file plus au contact du doigt, presser fortement les deux surfaces à coller.
Incompatibilité	Avec le bitume et le minium ainsi que tous leurs dérivés. En cas d'encollage sur des surfaces peintes, vérifier la compatibilité de la peinture avec la colle.
Temps de prise définitive	36 heures
Stockage	Au frais mais hors gel (+10°C à +30°C) pendant 1 an maximum

▼ COLLE K-FLEX® ▼

▼ SPECIALE pour K-FLEX® SOLAR ▼

Domaines d'application	Recommandé pour isolation des tuyaux réalisés avec du K-FLEX® SOLAR et SOLAR HT.
Mise en œuvre	Mélanger un pot de colle 750 ml avec un flacon de durcisseur 50 ml pour assurer une meilleure tenue à la chaleur (jusqu'à 150°C). Ne pas laisser le pot de colle ouvert plus de 10 minutes. Pour plus de renseignements sur nos accessoires, veuillez consulter nos fiches techniques. Après ouverture du pot, utiliser la colle dans les 10 heures.
Temps de prise définitive	48 heures
Stockage	Environ 6 mois dans les pots d'origine fermés convenablement, conservés à température ambiante (+10°C à +30°C)

Ces informations ne constituent que de simples indications et peuvent être modifiées sans aucun préavis par la société **SAGI**. (voir fiches techniques plus complètes). La responsabilité de notre société ne pourra être engagée en cas d'association avec des produits ou accessoires autres que ceux distribués et préconisés par notre société.

K-FLEX® COLLE

Les colles K-FLEX® ont été spécialement conçues pour être utilisées avec la mousse isolante élastomère K-FLEX®. Des surfaces et des joints solidement collés présentent une meilleure résistance au vieillissement et aux agents atmosphériques tout en préservant les caractéristiques techniques de l'isolant.



CONSOMMATION DE COLLE AVEC 1 L DE COLLE K-FLEX

▼ Manchons ▼	Longueur couverte ▼ (ml) ▼
Épaisseur 9 mm	160 ml
Épaisseur 13 mm	120 ml
Épaisseur 19 mm	80 ml
Épaisseur 25 mm	60 ml
Épaisseur 32 mm	40 ml
PLAQUES / ROULEAUX : 1 litre pour 3 à 4m ² de surface en double encollage.	

Ces informations ne constituent que de simples indications et peuvent être modifiées sans aucun préavis par la société **SAGI** (voir fiches techniques plus complètes). La responsabilité de notre société ne pourra être engagée en cas d'association avec des produits ou accessoires autres que ceux distribués et préconisés par notre société.



K-FLEX® ACCESSOIRES ► COLLE

Famille DIV - Sous Famille ACOL

COLLE

Contenance ▼ L/Pot ▼	Quantité/Ct ▼	Code ▼
0,25 + pinceau	12 pots	ACOL 02
0,5	20 pots	ACOL 05
0,50 + pinceau	12 pots	ACOL 05P
0,75	20 pots	ACOL 08
2,5	6 pots *	ACOL 25

COLLE SPÉCIALE POUR K-FLEX® SOLAR HT, LIVRÉE AVEC DURCISSEUR



Contenance ▼ L/Pot ▼	Quantité/Ct ▼	Code ▼
Colle : 0,75 + Durcisseur : 0,05	20 pots * (20 colles + 20 durcisseurs)	ACOL 07 S

K-FLEX® APPLICATEUR DE COLLE



Un accessoire utile qui contrôle l'écoulement et aide à répartir la colle uniformément sur les surfaces des isolants, évitant ainsi d'avoir à tremper continuellement le pinceau dans le pot de colle.



K-FLEX® ACCESSOIRES ► APPLICATEUR DE COLLE

Famille DIV - Sous Famille DIV

▼ Désignation ▼	Code ▼
Applicateur, doseur de colle	ADOSEUR *