

Des marques expertes
au service de votre quotidien



WATTS®


Joint d'étanchéité



CAOUTCHOUC SIRIUS® EPDM POUR EAU CHAUDE ET FROIDE SANITAIRE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Densité : 1,26 g/cm³.
Dureté shore A : 83 (+/- 5).
Allongement à la rupture : 154 %.
Résistance à la rupture : 12,1 MPa.



LIMITES D'UTILISATION*

Température maxi : 120°C.
Température mini : -25°C.

COMPOSITION

Caoutchouc EPDM.

QUALITÉS

- Caoutchouc souple pour usage général.
- Bonne élasticité et résistance au froid.



Joint SIRIUS® EPDM

3/8" (100) - 1/2" (160) - 5/8" (40) - 3/4" (90) - 1" (40)
26,5x30x2 épaulement (15) - 1"1/4 (30) - 1"1/2 (15). Agrément ACS.



Code réf.	Désignation	Qté./coffret	Condit.
179900	Joint SIRIUS EPDM	490	1

N.B. : les valeurs indiquées sur cette page doivent être considérées comme des valeurs moyennes et peuvent être sujettes à modifications sans préavis.
Pour toute application particulière, consulter notre service technique.