

MORTIER COLLE C2S1 PRE

Pour plancher chauffant solution mince VIVRACOME



Composition et caractéristiques

Code	Désignation	Conditionnement
896404	Sac mortier colle C2S1 de 25 kg	1

Présentation

Ce mortier-colle est destiné à être utilisé pour le collage des dalles Vivracome PSE sur support ciment et le collage de plaque ciment cellulose sur dalle PSE Vivracome revêtu de film ALU et sur dalle PSE Vivracome revêtu de film PSE (dalle d'extrémité).

Fonction

Collage du système Vivracome conformément au guide de mise en œuvre Vivracome.

Caractéristiques

Ce produit est un mortier-colle déformable compatible avec les planchers chauffants hydrauliques et électriques.

Mise en œuvre et précautions d'emploi

L'application sera effectuée avec une spatule cranté 6x6mm.

- Utilisation de 4kg/m² par surface à coller.
- Température d'utilisation entre 5 et 30 °c.
- Mélanger 1 sac de 25 Kg de 572 Proliflex HP avec 6 à 6,5 litres d'eau propre, utiliser un malaxeur à vitesse lente pour réaliser le mélange.

Mise en œuvre : se reporter au guide de mise en œuvre VIVRACOME.

Avantages

Ce mortier-colle permet :

- Le collage des dalles PSE sur support ciment et bois.
- Le collage des plaques ciment cellulose sur dalle PSE.
- La réalisation du jointoiement entre plaque ciment cellulose
- L'amélioration de l'acoustique.