

Silicone Sanitaire Premium



DESCRIPTION PRODUIT

TEKNIK Silicone Sanitaire Premium est un silicone mono composant à haute viscosité et de réticulation acide, traité fongicide, qui sèche rapidement. Canule comprise.

DOMAINES D'APPLICATION

- Joints d'étanchéité périphériques en locaux humides, cuisines industrielles, cuisines...
- Joints d'étanchéité en salles de bains.
- Joints de calfeutrement en intérieurs exposés à l'humidité.
- Joints de finition intérieur et extérieur

PROPRIÉTÉS

- Translucide ou Blanc
- Cartouche de 300 ml
- Haute consistance et lissage très facile
- Très forte adhérence sur supports lisses et vitrifiés
- Résistant aux UV, au brouillard salin, à l'ozone
- Résistant aux variations de températures extrêmes
- Utilisable en intérieur et extérieur
- Résistant aux moisissures
- Applications domestiques et industrielles

CERTIFICATIONS C E

CE-marquage : EN 15651-2: G-CC EN 15561-3 ; type S classe S1
Bénéficie d'un classement sur les émissions de COV A+ 

CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'application entre +5 ° C et +40 ° C. Idéalement la température d'application du mastic doit être de +20°C à +25°C. L'application à des températures inférieures à +5°C ne peut être effectuée que lorsque les surfaces connectées sont exemptes de condensation. Ne convient pas pour les aquariums et les applications immergées. Ne peut être peint.

PRÉCAUTION

Utiliser en zone parfaitement ventilée, éviter le contact avec la peau et les yeux. Tenir hors de portée des enfants. Les informations complémentaires sont disponibles sur la fiche de données de sécurité. Avant utilisation, il est préférable de lire la FDS et les précautions d'emploi du produit .

CONSEILS D'APPLICATION

Les surfaces doivent être exemptes de poussière, de particules détachées et d'huile. Les surfaces non poreuses doivent être nettoyées avec un solvant et un chiffon en coton propre et non pelucheux. Les restes de solvant doivent être enlevés avant de s'évaporer avec un chiffon propre.

Coupez l'extrémité filetée de la cartouche et vissez la buse d'application. Coupez la buse de manière à créer une ouverture appropriée pour l'application. Placez la cartouche avec sa canule dans le pistolet et la remplir de mastic, en appuyant plusieurs fois sur la gâchette du pistolet.

Appliquez du mastic dans le joint en appuyant de façon répétée et uniforme sur la gâchette du pistolet et en faisant glisser doucement la buse le long du joint. Une fois le mastic appliqué, lisser dans les 10 minutes en pulvérisant un produit de lissage sur le joint et en serrant avec un lisseur TEKNIK par exemple, ce qui vous assurera une finition parfaite.

Attention à assurer une ventilation adéquate de la pièce.

NETTOYAGE

Le mastic non durci, les outils et les mains peuvent être nettoyés avec les lingettes nettoyantes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Base : silicone acetoxys

Consistance : pâte thixotrope

Poids spécifique : 1 g/ml

Sec au touché (à 23°C; 50% R.H.) : 7-12min

Formation de peau (à 23°C; 50% R.H.) : 10-15min

Vitesse de prise : 3mm/24h

Reprise élastique (ISO 7389) : >90%

Shore a, dureté (ISO 868) : 21

Température d'application : entre +5 to +40°C

Température de service : -40 à +150°C

Résistance à la rupture (ISO 37) : 0,5 N/mm²

Allongement à la rupture : 250%

Fuage (ISO 7390) : 0 mm

Ces valeurs dépendent de l'environnement et sont fonction de facteurs comme la température, l'humidité et le type de supports.
Le temps de réticulation sera étendu à basse température et augmentera suivant l'épaisseur du film.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Se conserve 18 mois en emballage fermé d'origine stocké au sec, protégé des UV et à une température entre +5°C et +30°C.

RÉFÉRENCES

307X2.7 SILICONE BLANC PREMIUM 300ML TEKNIK 396146

307X3.5 SILICONE TRANS PREMIUM 300ML TEKNIK 396139