

Fiche technique

RUBAN K-FLEX® SOLAR HT

Réf. : TAS15050

DESCRIPTION

Complexe composé d'une bande en EPDM K-FLEX® SOLAR HT épaisseur 3 mm, sur laquelle est appliqué un adhésif sur toute la largeur de la bande.

La partie adhésive est revêtue d'un film protecteur en papier siliconé qui sera enlevé lors de l'application.



UTILISATION

Le ruban isolant adhésif en EPDM est utilisé pour fermer et compléter les finitions des parties isolantes, pour des applications avec des températures élevées.

Excellente résistance à la vapeur d'eau.

MISE EN OEUVRE

La pose du ruban doit s'effectuer installation arrêtée, en respectant la température de mise en œuvre sur un support propre, sec, dégraissé et exempt de toutes poussières.

Le ruban devra être découpé avec un outil tranchant (cutter, ciseaux) afin d'éviter de déchirer la trame de protection. Pour obtenir une bonne tenue de l'adhésif, il est impératif d'exercer une forte pression du produit sur son support et il faudra éviter toute tension ou allongement de l'isolant.

L'installation ne doit pas être remise en service dans les 36h suivant la pose.

La responsabilité de notre société ne pourra être engagée en cas d'association avec des produits ou accessoires autres que ceux distribués et préconisés par notre société.

Nous ne pouvons en aucun cas être tenu pour responsable d'une utilisation défectueuse de nos produits ni des conséquences de leur emploi à un autre usage que celui auquel ils sont destinés. Etant donné la diversité des conditions d'utilisation des adhésifs, nous recommandons d'effectuer des essais appropriés de nos produits.

GAMME

Ruban : rouleau de longueur 15 ml, de largeur 50 mm, en épaisseur 3 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température d'utilisation	de - 40°C à + 85°C	
Température de mise en œuvre	de + 10°C à + 30°C	
Stockage	de + 10°C à + 30°C, pendant 1 an maximum	
Coefficient de conductivité thermique	λ à 0°C: 0,040 W/m.K λ à 40°C: 0,044 W/m.K	selon EN ISO 8497
Elongation à la rupture	> 100 %	
Diffusion de la vapeur d'eau	aucune performance déclarée	
Influence sur la corrosion	conforme aux exigences de la norme EN 13468 PH neutre (7)	
Résistance aux agents chimiques, aux moisissures, aux parasites et à l'ozone	excellente	

RUBAN K-FLEX® SOLR HT
Page 1 sur 2

Fiche technique

RUBAN K-FLEX® SOLAR HT

Réf. : TAS15050

Santé, environnement	sans amiante, sans C.F.C, sans gaz d'expansion, sans formaldéhyde. Aucune contribution au développement des bactéries, moisissures ou champignons
Réglementation REACH (CE) N°1907/2006	conforme à la réglementation en vigueur
Odeur	neutre
Couleur	noir
Utilisation	en intérieur ou en extérieur

CONTRÔLE QUALITÉ

USINE de Uniejow certifiée ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 : 2015 et par SGS. Auto-contrôle permanent de la production.

Important - Les informations contenues dans ce document ne constituent que de simples indications ou recommandations d'ordre général qui peuvent être modifiées sans préavis par la société SAGI. Il appartient à l'utilisateur de ce document de vérifier la validité de ces informations et de s'assurer que les caractéristiques techniques du matériau correspondent bien à l'utilisation souhaitée. Nous précisons que ce produit n'est pas étudié pour résister aux agressions physiques des volatiles ou des rongeurs (par ex.) Pour obtenir de plus amples détails sur la mise en oeuvre de nos isolants, demander le manuel de pose.

RUBAN K-FLEX® SOLR HT
Page 2 sur 2