

Mastic & Colle tous usages



DESCRIPTION PRODUIT

TEKNIK Mastic&Colle Tous Usages est un mastic à base de polymère hybride mono composant de réticulation neutre non acide, sans solvant, sans Isocyanates, sans Silicone. Canule comprise.

DOMAINES D'APPLICATION

- Joints et collages en construction générale mais aussi en locaux humides, cuisines...
- Joints d'étanchéité de salles de bains et cuisines
- Collages tous supports en intérieurs et extérieurs même ceux exposés à l'humidité
- Joints de finition intérieur

PROPRIÉTÉS

- Translucide ou Blanc
- Cartouche de 290 ml
- Mastic et colle à hautes performances
- Haut module d'élasticité
- Très forte adhérence sur les surfaces lisses et les supports poreux avec ou sans primaire, même sur les supports humides
- Excellente résistance aux UV, au brouillard salin, à l'ozone
- Résistant aux variations de températures extrêmes
- Peut se peindre, même frais

CERTIFICATIONS C E

CE-marquage : EN 15651-1: F-EXT-INT-CC, EN 15651-2 : F&G-CC
Bénéficie d'un classement sur les émissions de COV A+



CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'application entre +5 ° C et +40 ° C. Idéalement la température d'application du mastic doit être de +20°C à +25°C. L'application à des températures inférieures à +5°C ne peut être effectuée que lorsque les surfaces connectées sont exemptes de condensation. Ne convient pas pour les aquariums et les applications immergées.

PRÉCAUTION

Utiliser en zone parfaitement ventilée, éviter le contact avec la peau et les yeux. Tenir hors de portée des enfants. Les informations complémentaires sont disponibles sur la fiche de données de sécurité. Avant utilisation, il est préférable de lire la FDS et les précautions d'emploi du produit.

CONSEILS D'APPLICATION

Les surfaces doivent être exemptes de poussière, de particules détachées et d'huile. Les surfaces non poreuses doivent être nettoyées avec un solvant et un chiffon en coton propre et non pelucheux. Les restes de solvant doivent être enlevés avant de s'évaporer avec un chiffon propre.

Coupez l'extrémité filetée de la cartouche et vissez la buse d'application. Coupez la buse de manière à créer une ouverture appropriée pour l'application. Placez la cartouche avec sa canule dans le pistolet et la remplir de mastic, en appuyant plusieurs fois sur la gâchette du pistolet. Appliquez du mastic dans le joint en appuyant de façon répétée et uniforme sur la gâchette du pistolet et en faisant glisser doucement la buse le long du joint. Une fois le mastic appliqué, lisser dans les 10 minutes en pulvérisant un produit de lissage sur le joint et en serrant avec un lisseur TEKNIK par exemple, ce qui vous assurera une finition parfaite.

Attention à assurer une ventilation adéquate de la pièce.

NETTOYAGE

Le mastic non durci, les outils et les mains peuvent être nettoyés avec les lingettes nettoyantes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Base : polymères hybrides

Consistance : pâte thixotrope

Poids spécifique : 1,52 (blanc) / 1,02 (trans.) g/ml

Sec au touché (à 23°C;50% R.H.) : 15-20 (blanc) / 10 (trans.) min

Formation de peau (à 23°C;50% R.H.) : 35(blanc) / 12-20(trans) min

Vitesse de prise : 3mm/24h

Reprise élastique (ISO 7389) : >70%

Shore A, dureté (ISO 868) : 45-50 (blanc) / 35 (trans.)

Température d'application : entre +5 to +40°C

Température de service : -30 à +80°C

Résistance à la rupture (ISO 37) : 1,5 (blanc) / 2 (trans.) n/mm2

Allongement à la rupture : 200% (blanc) / 350% (trans.)

Fuage (ISO 7390) : 0 mm

Ces valeurs dépendent de l'environnement et sont fonction de facteurs comme la température, l'humidité et le type de supports. Le temps de réticulation sera étendu à basse température et augmentera suivant l'épaisseur du film

CONDITIONS DE STOCKAGE

Se conserve 12 mois en emballage fermé d'origine stocké au sec, protégé des UV et à une température entre +5°C et +30°C.

RÉFÉRENCES

307X7.6 MASTIC POLYMERE BLANC 290ML TEKNIK 600755

307X4.3 MASTIC POLYMERE TRANS 290ML TEKNIK 750115