

Des marques expertes
au service de votre quotidien



WATTS®

Joint s d'étanchéité



TORIQUE POUR EAU, HUILES MINÉRALES, LUBRIFIANTS

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Densité : 1,3 g/cm³.

Dureté Shore A : 70 (+/- 5).

Allongement à la rupture : 380 %.

Charge à la rupture : 15 N/mm².

Résistance au déchirement : 57 N/mm.

LIMITES D'UTILISATION*

Température maxi : 90°C.

Température mini : - 20°C.

COMPOSITION

Nitrile.

QUALITÉS

Bonne tenue aux huiles, fuel.



Joint s toriques GM

n°12 (60) - n°13 (60) - n°14 (25) - n°15 (15) - n°16 (15)

n°17 (10) - n°18 (10) - n°19 (10) - n°20 (10) - n°21 (10)

n°22 (10) - n°23 (10) - n°24 (10). Agrément ACS.



Code réf.	Désignation	Qté./coffret	Condit.
199900	Joint s toriques GM	255	1

N.B. : les valeurs indiquées sur cette page doivent être considérées comme des valeurs moyennes et peuvent être sujettes à modifications sans préavis.
Pour toute application particulière, consulter notre service technique.