

Des marques expertes
au service de votre quotidien



WATTS®

Joint d'étanchéité




CLAPET STANDARD SIRIUS® POUR EAU CHAUDE ET FROIDE SANITAIRE, AIR, ACIDES NON OXYDANTS, OZONE

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Densité : 1,17 g/cm³.
Dureté Shore A : 85 (+/- 5).
Allongement à la rupture : 250 %.
Résistance à la rupture : 14,7 MPa.
Normes et agréments : NF E29-139.

LIMITES D'UTILISATION*

Température maxi : 125°C.
Température mini : - 40°C.
Vapeur (eau, air) : 125°C.



COMPOSITION

Caoutchouc EPDM 85 sh.

QUALITÉS

- Excellente résistance à la compression.
- Bonne résistance au vieillissement.



Clapets percés standards

4x14x5 (43) - 4x16x5 (65) - 4x17x5 (50) - 4x18x5 (20)
4x19x5 (20) - 4x20x5 (15) - 4x21x5 (15) - 5x22x6 (12)
4x13x3 (75) - 4x16x4,5 (30) - 5x13x3 (70) - 4x13x4 (55)
4x14x4 (50). Agrément ACS.



Code réf.	Désignation	Qté./coffret	Condit.
559900	Clapets percés standards	520	1

N.B. : les valeurs indiquées sur cette page doivent être considérées comme des valeurs moyennes et peuvent être sujettes à modifications sans préavis.
Pour toute application particulière, consulter notre service technique.