

WATTS®

Quel joint pour quel usage ?

LE GUIDE





Compatibilité des joints

Nitrile

Air comprimé	★
Eau chaude (70 °C)	★★★
Eau bouillante	★★
Vapeur basse pression	×
Froid	★★
Eau de mer	★★
Eau glycolée	×
Acides faibles, lessive	★★
Acides et bases forts	★★
Alcools	★
Huiles minérales froides	★★★
Huiles minérales chaudes	★★
Huiles animales/végétales	★★
Produits alimentaires	×
Pétrole, fuel	★★
Essence	×
Gaz	★★ <i>Sans agrément</i>
U.V.	★★
Ozone	×

★★★ **Très bon**
★★ **Bon**
★ **Moyen**
× **Non adapté**

Toutes les valeurs indiquées dans ce guide doivent être considérées comme des valeurs moyennes et peuvent être sujettes à modifications sans préavis.

JOINT TORIQUE



TORIQUE
pour eau,
huiles minérales,
lubrifiants

Caoutchouc nitrile

LIMITES D'UTILISATION

- Température maxi. 90 °C
- Température mini. - 20 °C

QUALITÉS

- Bonne tenue aux huiles
- Tenue satisfaisante à l'usure par abrasion

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

- Densité : 1,3 g/cm³
- Dureté shore A : 70 (+/- 5)
- Allongement à la rupture : 380 %
- Charge à la rupture : 15 N/mm²
- Résistance au déchirement : 57 N/mm²

