

Fiche technique

AL CLAD®
Réf. : CLR250 ou CLR 250A

DESCRIPTION

AL CLAD est un revêtement anti-UV principalement utilisé en extérieur, pour la protection de l'isolation des tuyauteries de gros diamètres, parois, vannes, ballons et gaines.



UTILISATION

Ce produit peut-être installé sur l'ensemble des réseaux de canalisations.

												
Sanitaire chauffage	Ventilation	Froid	Industrie	Pétrochimie	Solaire	Anti-UV	Protection Passive Incendie	Acoustique	Sans halogène	Ferroviaire	Marine	Vinicole
.		.	.			.						

MISE EN OEUVRE

La pose du matériau doit s'effectuer installation arrêtée, en respectant la température de mise en œuvre sur un support propre, sec et exempt de toutes poussières.

Nous recommandons de recouvrir les joints longitudinaux et circonférentiels à l'aide de notre ruban adhésif AL CLAD ou AL CLAD Butyl.

L'installation ne doit pas être remise en service dans les 36 heures suivant la pose.

La responsabilité de notre société ne pourra être engagée en cas d'association avec des produits ou accessoires autres que ceux distribués par notre société.

GAMME

Revêtement AL CLAD standard : CLR250, longueur 25 ml et largeur 1 ml

Revêtement AL CLAD adhésif : CLR250A, longueur 25 ml et largeur 1 ml

Accessoires : Ruban adhésif AL CLAD ou butyl ALCLAD, coudes isolants 3D avec revêtement AL CLAD, supports AL CLAD, mastic silicone ACLSIL

RETEMENT AL CLAD®

Page 1 sur 2

Fiche technique

AL CLAD®

Réf. : CLR250 ou CLR 250A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu AL CLAD seul	C-s2;d0	
Influence sur la corrosion	conforme aux exigences de la norme EN 13468 PH neutre (7)	
Masse surfacique du revêtement	environ 388 g/m ²	
Épaisseur du revêtement	250 µm	selon DIN 53370
Résistance du revêtement		
à la traction	175 N / 15 mm	selon ISO 527-3
à la déchirure	115,4 N / mm	selon ISO 527-3
à la flexion	90 Nmm ²	selon DIN 53864
au poinçonnement	test du poinçon	selon UNI EN 12691
Résistance aux agents chimiques, aux moisissures, aux parasites et à l'ozone	excellente	
Santé, environnement	sans amiante, sans C.F.C, sans gaz d'expansion, sans formaldéhyde. aucune contribution au développement des bactéries, moisissures ou champignons	
Réglementation REACH (CE) N°1907/2006	conforme à la réglementation en vigueur	
Couleur	argent/aluminium	
Odeur	neutre	
Utilisation	en intérieur et en extérieur	

CONTRÔLE QUALITÉ

USINE de Uniejow certifiée ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 : 2015 par SGS. Auto-contrôle certifié permanent de la production.

Important - Les informations contenues dans ce document ne constituent que de simples indications ou recommandations d'ordre général qui peuvent être modifiées sans préavis par la société SAGI. Il appartient à l'utilisateur de ce document de vérifier la validité de ces informations et de s'assurer que les caractéristiques techniques du matériau correspondent bien à l'utilisation souhaitée. Nous précisons que ce produit n'est pas étudié pour résister aux agressions physiques des volatiles ou des rongeurs (par ex.) Pour obtenir de plus amples détails sur la mise en oeuvre de nos isolants, demander le manuel de pose.

REVETEMENT AL CLAD®

Page 2 sur 2