

WATTS®

Quel joint pour quel usage ?

LE GUIDE





Compatibilité des joints

	EPDM	Néopan
Air comprimé	★★	★★
Eau chaude (70 °C)	★★★	★★★
Eau bouillante	★★★	★★★
Vapeur basse pression	★★	★★
Froid	★★★	★★★
Eau de mer	★★★	★★★
Eau glycolée	×	×
Acides faibles, lessive	★★★	★★★
Acides et bases forts	★★	★★
Alcools	★★★	★★★
Huiles minérales froides	×	×
Huiles minérales chaudes	×	×
Huiles animales/végétales	★	★
Produits alimentaires	★★	★★
Pétrole, fuel	×	×
Essence	★	★
Gaz	×	×
U.V.	★★★	★★★
Ozone	★★★	★★★

★★★ **Très bon**


★★ **Bon**

★ **Moyen**

× **Non adapté**

Toutes les valeurs indiquées dans ce guide doivent être considérées comme des valeurs moyennes et peuvent être sujettes à modifications sans préavis.

CLAPET NEOPAN®



Clapet Néopan®
percé ou plein,
pour eau chaude et froide
sanitaire, air, ozone,
acides non oxydants

Sandwich caoutchouc EPDM et NEJ 85

LIMITES D'UTILISATION

- Température maxi. 125 °C
- Température mini. - 40 °C
- Vapeur (eau, air) : 125 °C



QUALITÉS

- *La technique du sandwich permet d'augmenter les propriétés mécaniques en compression. Testé sur plus de 100 000 cycles sans aucune dégradation du clapet*
- *Bonne résistance au vieillissement*

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

- Densité : 1,17 g/m³
- Dureté Shore A : 85 (+/- 5)
- Allongement à la rupture : 250 %
- Résistance à la rupture : 14,7 MPa

