

WATTS®

Quel joint pour quel usage ?

LE GUIDE






Compatibilité des joints

	CSC
Air comprimé	★★
Eau chaude (70 °C)	★★★
Eau bouillante	★★★
Vapeur basse pression	★
Froid	★★★
Eau de mer	★★★
Eau glycolée	×
Acides faibles, lessive	★★
Acides et bases forts	×
Alcools	★★
Huiles minérales froides	★
Huiles minérales chaudes	★
Huiles animales/végétales	×
Produits alimentaires	★★
Pétrole, fuel	★★
Essence	★★
Gaz	×
U.V.	★★
Ozone	×

★★★ **Très bon**
★★ **Bon**
★ **Moyen**
× **Non adapté**

Toutes les valeurs indiquées dans ce guide doivent être considérées comme des valeurs moyennes et peuvent être sujettes à modifications sans préavis.

JOINT CSC®



CSC®
pour chauffage
air, huile, fuel

Fibres synthétiques + liant élastomère nitrile

LIMITES D'UTILISATION *(valeurs non associées)*

- *Température maxi.* 180 °C
- *Température en continu* 120 °C
- *Température mini.* - 150 °C
- *Pression* 40 bar

QUALITÉS

- *Bon serrage mécanique.*

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

- *Densité : 1,70 g/m³*
- *Compressibilité ASTM F 36 J : 10 %*
- *Reprise élastique ASTM F 36 J : 50 %*
- *Perméabilité aux gaz DIN 3535 : 0,08 mg/s.m*

